

# 시험 성적서


의뢰자 : 코튼클럽(주)  
주소 : 서울특별시 강남구 논현로145길 66 코튼클럽 (논현동)  
제출처 : 코튼클럽(주)

접수일자 : 2021. 10. 21  
발급일자 : 2021. 10. 26

시료정보	
품목 구분	기타제품
Style No	FBGDR312PK, FBGRN313PK
색상	(A) PK
브랜드명	수아팜
연령구분	아동용
최종제품명	팜)여아핑크인견드로즈, 팜)여아핑크인견케미솔

종합 적/부 판정	(A) - 이화학				
판정 결과	적합				

Prepared By :  
For Intertek Testing Services Korea Ltd.

  
Andrew Jeong  
Technical Manager

  
Ami Cho  
Technical Manager

  
Jeeyang Park  
Technical Manager

  
Augustine Heo  
Technical Manager

Checked By :  
For Intertek Testing Services Korea Ltd.

  
Jack Kim  
General Manager



Authenticity check

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

시 험 결 과

시험항목	(A)
섬유혼용률	**
세탁 치수변화율	적합
세탁 견뢰도	적합
pH	적합
마찰 견뢰도	적합
땀 견뢰도	적합
필링	적합

NOTES :

- 적합판정기준 : 코튼클럽 품질관리 기준서에 따름
- 매뉴얼 외의 적부 판정은 아래 내용을 따름
  - 성인용/ 가정용 제품 - 전기용품 및 생활용품 안전관리법 KC안전요건에 따름
  - 아동용 제품 - 어린이제품안전특별법KC안전요건에 따름
- KC 안전요건의 판정기준은 제품에 한해서만 규정되어 있음
- (\*\*): 결과에 대한 적/부 판정을 하지 않음
- (-): 진행하지 않음

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

**1) 섬유혼용률 (%)**

**KS K 0210 : 2018, KS K 0210-1 : 2021 KS K 0301 : 2011 (공정수분율)**

구분	시험결과	기준
	(A)	
레이온	65.4	
폴리에스터	27.1	-
폴리우레탄	7.5	

**2) 세탁 치수변화율 (%)**

**KS K ISO 3759 : 2011, KS K ISO 5077 : 2007, KS K ISO 6330 : 2012 세탁절차 8B, B형 표준 세탁기 8분, 27±3°C, 약한 사이클, 1993 AATCC WOB 세제, 질량보정용 천 I형 건조질량 2kg, 수평망 건조**

구분	시험결과	기준
	(A)	
웨일	-1.0	±5
코스	+1.0	

비고 (+) : 신장, (-) : 수축

**3) 세탁 견뢰도 (급)**

**KS K ISO 105-C06 : 2010 시험번호 A2S, 시간 30분, 온도 40±2°C, 0.4% ECE 표준세제, 0.1% 과붕산나트륨, 스테인레스 구슬 10개**

구분	시험결과	기준	
	(A)		
변퇴	4-5	4	
오염	아세테이트	4-5	3
	면	4-5	
	폴리아미드	4-5	
	폴리에스터	4-5	
	아크릴	4-5	
	모	4-5	
액오염	4-5	3-4	

**4) pH**

**KS K ISO 3071 : 2005**

구분	시험결과	기준
	(A)	
	6.8	4.0-7.5

한국인텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

5) 마찰 견뢰도 (급)

KS K 0650-1 : 2017

구분	시험결과	기준
(A)		
건식	4-5	4
습식	4-5	3

6) 땀 견뢰도 (급)

KS K ISO 105-E04 : 2013

구분	시험결과	기준		
(A)				
산성	변퇴	4-5	4	
	오염	아세테이트	4-5	3
		면	4-5	
		폴리아미드	4-5	
		폴리에스터	4-5	
		아크릴	4-5	
		모	4-5	
알칼리성	변퇴	4-5	4	
	오염	아세테이트	4-5	3
		면	4-5	
		폴리아미드	4-5	
		폴리에스터	4-5	
		아크릴	4-5	
		모	4-5	

7) 필링 (급)

KS K ISO 12945-1 : 2000, 필링 박스법

구분	시험결과	기준
(A)		
14400 회	4-5	3

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

-----End Of Report-----

서면상 명시적으로 합의된 경우를 제외하고, Intertek이 수행하는 모든 업무 및 서비스는 당사 웹 사이트 <http://www.intertek.com/terms/> 에서 제공되는 표준 이용 약관의 적용을 받습니다. Intertek의 책임과 의무는 합의된 계약조건에 국한됩니다.

본 성적서는 귀사가 제공한 지침 또는 정보 및 자료에 근거하여 작성되었으며, 제공된 시료에 대한 시험 결과로 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다. 귀사는 성적서 결과를 바탕으로 취한 조치 사항에 대해 책임을 가지며, 본 성적서는 특정 작업 과정에 대한 권고 사항을 내포하고 있지 않습니다. Intertek은 귀사가 제공한 특정 지침에서 벗어나는 상황 혹은 사실에 대하여 참조하거나 보고할 의무가 없으며, 합의된 업무 범주를 벗어나 발생한 문제와 관련하여 일체의 책임을 지지 않습니다. 본 성적서는 다른 사람에 대한 법적 의무 및 임무를 이행하거나 면제하지 않습니다. 귀사는 본 성적서 전체에 대해서만 복사 또는 배포를 허용할 수 있는 유일한 권한을 가집니다. 본 성적서를 회람하는 제3자는 성적서 내용에 대한 의존으로 인해 발생하는 위험을 전적으로 부담합니다.

이 성적서는 일부만 복제할 수 없습니다.

이 성적서는 KOLAS 인정과 무관합니다.

---

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

시 료



---

한국인터텍테스팅서비스(주)

서울특별시 성동구 아차산로5길 7(성수동2가), 아주디지털타워 1층) 04793

Tel: 02-6090-9678, 9543 Fax: 02-3409-0505



※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.